

检测报告

报告编号 A2230368473134C

第 1 页 共 3 页

项目名称 2023 年度环境监测项目（12 月）炉渣

委托单位 自贡川能环保发电有限公司

委托单位地址 四川省自贡市沿滩区九洪乡莲花村九组、十组（综合楼）

样品类型 炉渣

检测类别 委托检测

报告日期 2024/01/03

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.4790945B7C

报 告 说 明

报告编号 A2230368473134C

第 2 页 共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址：成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码：610041

电话：028-85325707

传真：028-86283211

编 制： 江渝馨

签 发： 王勇

签发人姓名/职务： 王勇/实验室负责人

审 核： 唐甜

签 发 日 期： 2024/01/03

检测结果

报告编号 A2230368473134C 第 3 页 共 3 页

表 1


样品信息						
样品类型		炉渣		样品来源	送样	
接样日期		2023-12-29		检测日期	2023-12-29~2023-12-31	
检测结果						
样品名称	样品状态	样品编号	检测项目	结果	参照标准 限值	单位
3#炉 12.27	灰棕色、 固态、 有异味	CDPC2914 001	热灼减率	1.3	≤5	%
4#炉 12.27	灰棕色、 固态、 有异味	CDPC2914 002	热灼减率	1.3	≤5	%
参照标准	中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准（含修改单）》（GB 18485-2014） 表 1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标					
备注：送检样品来源和样品信息由客户提供，实验室仅对本次样品检测数据负责。						
附： 送检样品照片						
						

表 2

检测方法、检出限、仪器设备信息			
样品类型：炉渣			
检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	0.2 %	电子天平 ZG-TP203 (EDD19JL23022)

报告结束